


## SURUGLYDE™

Sentetik Emilebilir Suture

Monofilament Poliglekaprone 25 Suture USP

- Özellikleri** : Monofilament Sütur'lar (boyasız). Catgut Sütur ile kıyaslandı ında 50%'ye varan daha yüksek inisiyal gerilme kuvveti.
- Bile ni** : Kopolimer'in 75% Glikolid ve 25% Kaprolakton
- Doku** : Minimal doku reaksiyonu ve and Catgut Sütur'lar ile kıyaslandı ında öngörülebilir emilim zamanı. Düz ve asgari doku ilacı. Enfeksiyona sebep olmaz.
- Reaksiyonu** : Minimal doku reaksiyonu ve and Catgut Sütur'lar ile kıyaslandı ında öngörülebilir emilim zamanı. Düz ve asgari doku ilacı. Enfeksiyona sebep olmaz.
- Uygulamalar** : Kutiküler altı & Deri altı kapamalar, Üroloji, Pediatrik Cerrahi ve Ba ırsak Anastomosis'leri de ieren Gastrointestinal (Sindirim Sistemi) cerrahisi.
- Emilme Süresi** : 105 gün
- Sterilizasyon** : Etilen Oksit



### Boyutlar

Size (U.S.P)	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0 or 0
Metrik	1	1.5	2	3	3.5

ne Uzunlu u	ne Açıklama	Sütur Uzunlu u	Sütur Boyutları (USP)				
			5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)
13 mm	3/8 Circle Curved Reverse Cutting	45 cm	SU 493				
16 mm	3/8 Circle Reverse Cutting	70 cm		SU 1205			
16 mm	3/8 Circle Round Bodied	70 cm		SU 1748			
25 mm	3/8 Circle Cutting	70 cm			SU 1326		
26 mm	3/8 Circle Reverse Cutting	70 cm			SU 3326		
30 mm	1/2 Circle Round Bodied	70 cm				SU 1641	SU 1642
60 mm	Straight Cutting Needle	70 cm			SU 1650	SU 1651	